

WS301 硅酮结构密封胶

产品卖点: 粘接力强、耐高低温、持久安全

产品简介

WS301 硅酮结构密封胶是一种单组分、中性固化、适用于结构 粘接装配的建筑防水密封材料,具有高强度、高伸长率和优良的粘接 性,无需底涂即可与大部分建筑材料具有优良的粘接性。

执行标准

GB/T 16776-2005《建筑用硅酮结构 密封胶》

施工用量

软管:直径约 5mm 粗的胶条,一支可以打 30m,

硬管: 直径约 5mm 粗的胶条,

一支可以打 15m。

包装规格

300ml/支、590ml/支



应用范围

- ●适用于室内外大多数建筑材料,如玻璃、金属、木材、瓷砖、混凝土等的结构粘接密封;
- ●适用于玻璃幕墙、铝板幕墙、石材幕墙、玻璃采光顶、金属结构 工程等的结构粘接密封。

技术参数

产品性状	白色/黑色/灰色/透明膏状物
施工工具	单管胶枪、壁纸刀、美纹纸、刮板、毛
	刷、刮胶器、背衬材料
表干时间	常温下表干时间 25min

施工要点

•基层处理

施工表面应干净、坚硬、干燥, 无油脂及表面脏污;

(用于幕墙施工需要填塞背衬材料)

●施胶防护

在施胶部位的两侧粘贴美纹纸进行保护;

•施胶填嵌

根据所需胶条宽度裁切管嘴,连接在出料口上,密封胶需与缝隙两边 均接触良好,以确保密封胶能够充分填满接缝,胶体要高于基材表面, 以便后期修饰;

●修饰收尾

用刮板沿一个方向按压胶体排除气泡,将胶面修成平面或弧面,修饰后撕下美纹纸。

●养护

施工完应进行清洁养护工作, 一天内即可固化



WS301 硅酮结构密封胶

产品卖点:粘接力强、耐高低温、持久安全

生产日期和批号和颜色

见瓶身喷码

制造商

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

牛产商

见合格证

声明

本产品使用超出厂商控制,本公司 不承担由于不正确使用引起任何损 失的责任。施工请按照说明书的指 示进行,有关问题请咨询当地经销 商或本公司技术服务人员。

注意事项

- ●如触及眼睛,应立即用清水冲洗,如有任何不适反应,应马上就医;
- ●通风不够或温湿度低的环境会减慢固化速度;
- •在已施工过硅酮胶基材表面不宜施胶,需对原有胶体进行清除与打磨。
- •工程节点设计须符合相关规范
- ●工程选用基材及相接触材料必须进行相<mark>容性</mark>及粘接性测试,试验合格后 方可使用
- ●施胶过程必须严格遵守施工相关规范要求。

运输及贮存

- ●存放于27℃以下的阴凉干燥处,未启封的产品保质期为12个月;
- ●本产品为非易燃易爆材料,可按一般货物运输。运输时应防止雨淋、 曝晒、受冻,避免挤压、碰撞,保持包装完好。

上市公司有保障

