



G-998 高性能中性硅酮耐候胶

产品卖点：室温固化、耐候性好、强粘结力

产品简介

本产品为一种单组分中性固化密封胶，位移能力±25%，收缩率极低，VOC含量符合国家标准，对大多数建材有良好的粘接力，无腐蚀性。

执行标准

GB/T 14683-2017 《硅酮和改性硅酮建筑密封胶》

施工用量

直径约 5mm 粗的胶条，硬支可以打 约 12m。

包装规格

300ml/支，500ml/支，590ml/支



上市公司有保障

应用范围

- 铝塑板的接缝密封；
- 其他大多数建筑接缝的填缝密封；
- 可用于金属接口的非结构性密封；
- 各类门窗的安装密封。

技术参数

产品性状	黑/白色膏状物
施工工具	单管胶枪、壁纸刀、美纹纸、刮板、毛刷、刮胶器、
表干时间	常温下表干时间 20min

施工要点

•基层处理

施工表面应干净、坚硬、干燥，无油脂及表面脏污；

•施胶防护

在施胶部位的两侧粘贴美纹纸进行保护；

•施胶填嵌

根据所需胶条宽度裁切管嘴，连接在出料口上，密封胶需与缝隙两边均接触良好，以确保密封胶能够充分填满接缝，胶体要高于基材表面，以便后期修饰；

•修饰收尾



G-998 高性能中性硅酮耐候胶

产品卖点：室温固化、耐侯性好、强粘结力

生产日期和批号和颜色

见瓶身喷码

制造商

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

生产商

见合格证

声明

本产品使用超出厂商控制，本公司不承担由于不正确使用引起任何损失的责任。施工请按照说明书的指示进行，有关问题请咨询当地经销商或本公司技术服务人员。

上市公司有保障

用刮板沿一个方向按压胶体排除气泡，将胶面修成平面或弧面，修饰后撕下美纹纸。

•养护

施工完应进行清洁养护工作，一天内即可固化

注意事项

- 使用前应保证密封胶在保质期内，胶嘴割开后请在半小时内使用完，若胶嘴出口胶体变硬，清理掉固化的胶后可继续使用；
- 本产品不能作结构胶使用，不能用于会渗出油脂、塑化剂或溶剂的材料；不宜用于铜等材料表面；
- 如触及眼睛，应立即用清水冲洗，如有任何不适反应，应马上就医；
- 通风不够或湿度低的环境会减慢固化速度；
- 在已施工过硅酮胶基材表面不宜施胶，需对原有胶体进行清除与打磨。

运输及贮存

- 存放于 27°C 以下的阴凉干燥处，未启封的产品保质期为 12 个月；
- 本产品为非易燃易爆材料，可按一般货物运输。运输时应防止雨淋、曝晒、受冻，避免挤压、碰撞，保持包装完好无损。